

LORD® LokRelease™ 800 胶粘剂剥离液

技术说明书

LORD® LokRelease™ 800 溶液是一种化学剥离剂，可以脱除存储容器、浴槽、泵和输送线以及应用夹具和面罩中使用的Flocklok®、Chemlok® 和其它胶粘剂产品。该剥离溶液可在不溶解积料的情况下除去积料。LokRelease 800胶粘剂剥离液是一种特殊配方，可以溶胀干燥的胶粘剂，使材料成大块脱落，然后可以从剥离溶液中过滤掉。

特征和优点：

环保首选 – 溶剂混合物的腐蚀性低于一般的清洁剂；无需使用具有特殊处理要求的EPA剥离剂。

经济实惠 – 清除工艺比标准溶剂更有效；溶液可以回收利用，减少废物处理成本。

工艺改进 – 无需采用大多数机械去除工艺；清洗处理设备时无需人员值守；可缩短清洗容器所需的时间。

使用方法：

混合 – LokRelease 800剥离溶液可直接使用；无需稀释。在使用时搅拌溶液。

涂敷 – 将溶液直接涂在需剥离的表面上。在处理过程中，表面必须用剥离液保持湿润。

在使用时，从溶液中过滤出大块的剥离物。

胶粘剂涂层积料越厚可能需要更长的时间来去除。通过机械搅拌可以提高剥离效率。在实际应用中，用回流加热剥离溶液非常有用。

清理 – 剥离后，可使用清洁溶剂冲洗表面。

保质期/储藏要求：

自制造之日起，在环境温度下储存于未开封原装容器中的保质期为18个月。

回收溶液的保质期取决于上一次脱胶和清洁操作中污染物的残留含量。

警示信息：

使用本品或派克洛德 (Parker Lord) 任何产品之前，请参阅安全数据表 (SDS) 和产品标签上关于安全使用和处理的说明。

仅可用于工业/商业用途。使用本品者事先必须接受相关培训。不得用于家庭用途。不得用于消费品。

典型特性*	
外观	无色透明液体
气味	淡柑橘味
粘度, mPa·s Brookfield LVT 主轴1, 60 rpm	5
密度 lb/gal (g/cm³)	7.3 (0.88)
闪点 (Seta), °F (°C)	22 (-5)
溶剂	甲基乙基酮 (MEK)

*典型数据不可作为产品标准之用。

本公司未对每批生产的材料均进行所有的测试，因此本文件所提供的数值仅为典型值。如欲获取有关特定产品最终用途的正式产品规格，请联系客户支持中心。

此处提供的信息均基于本公司认为可靠的测试。对于他人会如何使用这些信息，派克洛德无法控制，因此本公司并不保证可以获得何种结果。此外，如果本品被任何第三方（包括但不限于任何产品最终用户）重新包装，则派克洛德不保证本品的性能或使用本产品或本信息所获得的结果。本公司也不对本品的适用性或特定用途的适用性（关于上述使用的效果和结果）做任何明示或默示保证。

警告—用户责任。不当选择或不当使用本文所提及的产品或相关产品会导致死亡、人身伤害和财产损失。

本文件以及派克汉尼汾公司、其子公司和授权经销商提供的其他信息为具有技术专长的用户进行进一步调查提供了产品或系统选项。

用户可通过自行分析和测试，独自负责就系统和组份作出最终选择，并确保符合有关性能、耐用性、维护、安全和警告方面的所有应用要求。用户必须分析应用程序的所有方面，遵循适用的行业标准，并遵循当前产品目录中关于产品的信息，以及派克或其子公司或授权经销商提供的任何其他材料。

在某种程度上，派克或其子公司或授权经销商基于用户提供的数据或规格提供组份或系统选项，用户须负责确保这些数据和规格对所有应用程序和组份或系统的合理预见用途适用且信息完备。

©2024 Parker Hannifin - 版权所有

信息及规格以不时更新为准，恕不另行通知，亦不承担由此产生的责任。
本文件中使用的商标为相应所有人的财产。

OD DS4342C 04/24 Rev.1

Parker Lord
工程材料集团
111 LORD Drive
Cary, NC 27511-7923
USA

www.Parker.com/EPMChina

派克洛德中国
中国(上海)自由贸易试验区日樱北路333号
邮编: 200131
邮件: LORDChinaMarketing@parker.com
电话: +86 21-3133 0800
传真: +86 21-2042 2361



ENGINEERING YOUR SUCCESS.